

МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА (ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА)

KO100.00.0000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KO100.00 матирующая добавка для полиуретановых систем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для матирования полиуретановых прозрачных или пигментированных финишных покрытий.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Сухой остаток (% масс) : 27 ± 1
Вязкость (25°C, KU) : 40 - 50
Удельная плотность (25°C, кг/л) : 0,84 ± 0,03

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Добавляется до 20% (по весу) к первому компоненту в зависимости от желаемой степени матирования. Эффект добавки на матовые лаки и матовые краски приведено ниже;

Грунт (VP850.77): 130 г/м х 3
Финишное покрытие: 120 г/м²
Температура: 25°C
Влажность : 65%

KO100.00 - Эффект добавки на матовых лаках				
	% KO100.00 Добавить по весу			
	Стд.	5%	10%	20%
	60°	60°	60°	60°
VP500.40	40	28	20	10
VP595.45	46	27	18	9

Грунт (BE401.77): 130 г/м х 3
Финишное покрытие: 120 г/м²
Температура: 25°C
Влажность : 65%

KO100.00 - Эффект добавки на матовых лаках				
	% KO100.00 Добавить по весу			
	Стд.	5%	10%	20%
	60°	60°	60°	60°
CP585.50	48	41	29	17
BP580.50	53	43	35	22
BP101.50	53	47	36	23

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла.

Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 1 год.

ВНИМАНИЕ

Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Относительная влажность должна быть в пределах 45-65 % во время нанесения и высыхания. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Класс груза : Добавка



Прочтите
техническое
описание



Размешать

**МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА
(ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА)**

KO100.00.0000

Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых подложек, а также условий труда.

Дата пуб. : 08/2017
Версия № : 00

www.gencboya.com.tr